

ГОСТ 5040-96. Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные. Технические условия

Наименование документа: ГОСТ 5040-96

Тип документа: ГОСТ

Статус документа: действующий

Название рус.: Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные. Технические условия

Стандарт распространяется на легковесные теплоизоляционные

Область применения: огнеупорные и высокоогнеупорные изделия: динасовые, шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые и корундовые с кажущейся плотностью не более 1,3 г/см³.

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Марки

4 Форма и размеры

Краткое содержание: 5 Технические требования

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

7 Правила приемки

8 Методы испытаний

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Приложение А Перевод 1 т массы изделий в объемные единицы

Ключевые слова: теплоизоляционные изделия огнеупорные высокоогнеупорные легковесные

Дата актуализации текста: 01.10.2008

Дата введения: 01.07.2000

Дата добавления в базу: 01.02.2009

Доступно сейчас для просмотра: 100% текста. Полная версия документа.

Опубликован: ИПК Издательство стандартов № 2000

Документ утвержден: Межгоссовет по стан., метр. и сертиф. от 1996-10-03
Госстандарт России от 1999-12-15

Документ разработан: УкрНИИО

Поправки к документу: поправка. 2000-12-01 ИУС 12-2000
поправка. 2001-06-01 ИУС 6-2001

Заменяет:

- ГОСТ 5040-78 Изделия легковесные - теплоизоляционные огнеупорные и высокоогнеупорные. Технические условия

ГОСТ 5040-96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ
И ВЫСОКООГНЕУПОРНЫЕ
ЛЕГКОВЕСНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ**

Технические условия

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Украинским Государственным научно-исследовательским институтом огнеупоров (УкрНИИО)

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 03.10.96)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 15 декабря 1999 г. № 513-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 5040-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2000 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5040-78

СОДЕРЖАНИЕ

[1 Область применения. 2](#)

[2 Нормативные ссылки. 2](#)

[3 Марки. 3](#)

[4 Форма и размеры.. 4](#)

[5 Технические требования. 4](#)

[6 Требования безопасности и охраны окружающей среды.. 7](#)

[7 Правила приемки. 7](#)

[8 Методы испытаний. 8](#)

[9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. 8](#)

[Приложение А. Перевод 1 т массы изделий в объемные единицы.. 9](#)

ГОСТ 5040-96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ И ВЫСОКООГНЕУПОРНЫЕ ЛЕГКОВЕСНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ**

Технические условия

Lightweight heatinsulating refractory
and high-refractory products.
Specifications

Дата введения 2000-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на легковесные теплоизоляционные огнеупорные и высокоогнеупорные изделия: динасовые, шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые и корундовые с кажущейся плотностью не более 1,3 г/см³.

Легковесные теплоизоляционные изделия применяют в рабочей (незащищенной) футеровке печей, не подвергающейся действию расплавов, истирающих усилий и механических ударов, или в промежуточной (защищенной) изоляции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ 12.0.001-82](#) Система стандартов безопасности труда. Основные положения

[ГОСТ 12.0.003-74](#) Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

[ГОСТ 12.1.005-88](#) Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.041-89 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования

[ГОСТ 17.0.0.01-76](#) Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

[ГОСТ 17.2.3.02-78](#) Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

[ГОСТ 166-89 \(ИСО 3599-76\)](#) Штангенциркули. Технические условия

[ГОСТ 427-75 \(ИСО 5018-83\)](#) Линейки измерительные металлические. Технические условия

[ГОСТ 2211-65](#) Изделия, сырье и материалы огнеупорные. Метод определения плотности

[ГОСТ 2642.0-86](#) Огнеупоры и огнеупорное сырье. Общие требования к методам анализа

[ГОСТ 2642.3-97](#) Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)

[ГОСТ 2642.4-97](#) Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия

[ГОСТ 2642.5-97](#) Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)

[ГОСТ 2991-85](#) Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

[ГОСТ 4071.2-94 \(ИСО 8895-86\)](#) Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре

ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия

ГОСТ 5402-81 (ИСО 5019-3-84) Изделия огнеупорные. Метод определения дополнительной линейной усадки или роста

[ГОСТ 6024-75](#) Изделия огнеупорные динасовые и шамотные для кладки мартеновских печей. Технические условия

ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования

[ГОСТ 8179-98](#) (ИСО 5022-79) Изделия огнеупорные. Правила приемки

[ГОСТ 8273-75](#) Бумага оберточная. Технические условия

[ГОСТ 8691-73](#) (ИСО 5019-1-84, ИСО 5019-2-84, ИСО 5019-5-84) Изделия огнеупорные общего назначения. Технические условия

[ГОСТ 9347-74](#) Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия

[ГОСТ 10198-91](#) Ящики дощатые для грузов массой св. 500 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия

[ГОСТ 12170-85](#) Огнеупоры. Стационарный метод измерения теплопроводности

[ГОСТ 15136-78](#) Изделия огнеупорные. Метод измерения глубины отбитости углов и ребер

[ГОСТ 20901-75](#) Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей. Технические условия

[ГОСТ 21436-75](#) (ИСО 9205-88) Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей. Технические условия

[ГОСТ 24468-80](#) (ИСО 5016-86) Изделия огнеупорные. Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий

[ГОСТ 24597-81](#) Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

[ГОСТ 24717-94](#) Огнеупоры и сырье огнеупорное. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

3 Марки

3.1 Легковесные теплоизоляционные изделия в зависимости от химико-минерального состава и кажущейся плотности подразделяются на марки, указанные в таблице [1](#).

Таблица 1 - Характеристика марок легковесных теплоизоляционных изделий

Тип изделия	Марка	Характеристика	Максимальная температура применения, °С
Динасовые	ДЛ-	Динасовые легковесные изделия	1550

	1,2, ДЛ1- 1,2	кажущейся плотностью не более 1,2 г/см ³	
Шамотные	ШЛА- 1,3	Шамотные легковесные изделия кажущейся плотностью не более 1,3 г/см ³	1400
	ШКЛ- 1,3	Шамотно-каолиновые легковесные изделия кажущейся плотностью не более 1,3 г/см ³	1400
	ШЛ- 1,3	Шамотные легковесные изделия кажущейся плотностью не более 1,3 г/см ³	1300
	ШЛ- 1,0	Шамотные легковесные изделия кажущейся плотностью не более 1,0 г/см ³	1300
	ШЛ- 0,9	Шамотные легковесные изделия кажущейся плотностью не более 0,9 г/см ³	1270
	ШТЛ- 0,6	Шамотно-гальковые легковесные изделия кажущейся плотностью не более 0,6 г/см ³	1150
	ШЛ- 0,4, ШЛ1- 0,4	Шамотные легковесные изделия кажущейся плотностью не более 0,4 г/см ³	1150
Муллитокремнеземистые	МКРЛ- 0,8	Муллитокремнеземистые легковесные изделия кажущейся плотностью не более 0,8 г/см ³	1250
Муллитовые	МЛЛ- 1,3	Муллитовые легковесные изделия кажущейся плотностью не более 1,3 г/см ³	1550
Корундовые	КЛ-1,3	Корундовые легковесные изделия кажущейся плотностью не более 1,3 г/см ³	1550
	КЛ-1,1	Корундовые легковесные изделия кажущейся плотностью не более 1, 1 г/см ³	1550

4 Форма и размеры

4.1 Форма и размеры легковесных изделий - по [ГОСТ 6024](#), [ГОСТ 8691](#), [ГОСТ 20901](#), [ГОСТ 21436](#) в соответствии с таблицей [2](#).

Таблица 2 - Форма и размеры легковесных изделий

Марка изделия	Номер изделия	Обозначение
---------------	---------------	-------------

ДЛ-1,2; ДЛ1-1,2	4, 5, 12, 19, 24 1, 7, 8, 10 3 - 12, 17, 22, 23, 25 - 28, 29, 35, 36, 42 - 45, 47 - 51	стандарта ГОСТ 6024 ГОСТ 20901 ГОСТ 8691
ШЛА- 1,3; ШЛ-1,3; ШЛ-1,0	4 - 12, 17, 22, 23, 25 - 28, 35, 36, 42 - 45, 47 - 51, 55 - 59, 83, 103 - 109 3, 4, 16, 17	ГОСТ 21436
ШКЛ-1,3; ШТЛ-0,6	5, 7, 8, 22, 23, 44, 45, 47	ГОСТ 8691
ШЛ-0,9; ШЛ-0,4; ШЛ1-0,4	1, 2, 5, 7, 8, 17, 22, 23, 44, 45, 47	
МКРЛ-0,8	1, 2, 4, 8, 11 - 14, 18 - 19	
МЛЛ-1,3	3 - 12, 17, 22, 23, 25 - 28, 35, 36, 42 - 45, 47 - 51	
КЛ-1,3; КЛ-1,1	5, 7, 8, 22, 24	

4.2 Предельные отклонения по размерам изделий должны соответствовать указанным в таблице [3](#).

Таблица 3 - Предельные отклонения размеров легковесных изделий

В миллиметрах

Наименование показателя	Предельное отклонение (\pm) для изделий марок				
	ДЛ-1,2, ДЛ1-1,2	ШЛА- 1,3, ШЛ-1,3, МЛЛ-1,3	ШЛ-0,9, МКРЛ-0,8	ШТЛ-0,6, ШЛ-0,4, ШЛ1-0,4	КЛ-1,3, КЛ-1,1
Нормальные изделия:					
длина	3	3	3	2	2
ширина	3	3	3	2	2
толщина	2	2	2	2	2
Фасонные изделия размером:					
до 100	2	2	2	2	2
св. 100 до 250 включ.	3	3	3	2	3
» 250 » 400 »	5	5	3	-	4
» 400	7	7	-	-	6

4.3 Дополнительные формы и размеры изделий, а также предельные отклонения по размерам допускается устанавливать по соглашению сторон.

5 Технические требования

5.1 По физико-химическим показателям легковесные изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице [4](#), со следующими дополнениями.

5.1.1 Для изделий всех марок допускается отклонение кажущейся плотности в сторону увеличения на 0,1 г/см³ для одного изделия из трех.

5.1.2 Для изделий всех марок, кроме ШЛ-0,4 и ШЛ1-0,4, имеющих габаритные размеры более 250 мм ´ 124 мм ´ 75 мм, допускается уменьшение предела прочности при сжатии на 0,5 Н/мм².

Таблица 4 - Физико-химические показатели легковесных изделий

Наименование показателя	Значение для изделий марок											муллитовых		корундовых	
	динасовых		шамотных					муллитокремнеземистых							
	Д	ДЛ	ШЛ	ШК	Ш	Ш	Ш	ШТ	Ш	ШЛ	МКРЛ-0,8	МЛЛ-	КЛ	КЛ-	
	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,0	0,9	0,6	0,4	0,4		1,3	1,3	1,1	
Массовая доля, %:															
Al ₂ O ₃ , не менее	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	50	63	95	90	
Fe ₂ O ₃ , не более	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	1,0	1,4	0,3	1,0	
SiO ₂ , не менее	91	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
не более	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	
Кажущаяся плотность, г/см ³ , не более	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,0	0,9	0,6	0,4	0,4	0,8	1,3	1,3	1,1	
Дополнительная линейная усадка (рост) при выдержке 2 ч, %, не более, при температуре, °С	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,1	
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	15	155	140	140	13	13	12	115	11	115	1250	1550	15	1550	
Теплопроводность, Вт/(м К), не более, при	50	0	0	0	00	00	70	0	50	0			50		
	4,5	4,5	4,5	3,5	3,5	3,0	2,5	2,5	1,0	1,2	2,5	3,0	3,5	2,5	

	ДЛ-1,2, ДЛ1-1,2, ШЛА-1,3, ШКЛ-1,3, ШЛ-1,3, ШЛ-1,0, МЛЛ-1,3	ШЛ-0,9, МКРЛ-0,8, КЛ-1,1	ШЛ-0,4	ШТЛ-0,6, ШЛ1-0,4	КЛ-1,3
Кривизна, не более, для изделий размером:					
до 250 включ.	2	2	2	2	2
св. 250 до 400 включ.	3	3	-	-	3
св. 400	4	4	-	-	4
Глубина отбитости углов и ребер, не более	7	7	10	5	5
Трещины шириной от 0,5 до 1,0 включ., длиной не более 30	-	-	-	Не допускаются	-
Отдельные выплавки диаметром, не более	5	Не допускаются			

7 Правила приемки

7.1 Правила приемки изделий - по [ГОСТ 8179](#) со следующими дополнениями.

7.1.1 Массу партии легковесных изделий устанавливают в объемных единицах для всех марок не более 80 м³, для изделий марок ШТЛ-0,6, ШЛ-0,4 и ШЛ1-0,4 - не более 25 м³. Перевод массы изделий в объемные единицы указан в приложении А.

7.1.2 Для приемки изделий массового производства используют план контроля номер один, изделий ответственного назначения - номер два.

7.1.3 По показателям внешнего вида и размерам в выборке допускается для изделий с кажущейся плотностью более 1,0 г/см³ один дефектный образец, для изделий с кажущейся плотностью менее 1,0 г/см³ - два дефектных образца.

7.1.4 При проверке соответствия качества изделий требованиям настоящего стандарта проводятся приемосдаточные испытания с периодичностью отбора образцов и проб для определения: показателей внешнего вида, кажущейся плотности, предела прочности при сжатии - от каждой партии, остальных показателей - от каждой третьей партии.

8 Методы испытаний

8.1 Массовую долю Al₂O₃, Fe₂O₃, SiO₂ определяют по [ГОСТ 2642.0](#), [ГОСТ 2642.4](#), [ГОСТ 2642.5](#), [ГОСТ 2642.3](#) или другими методами анализа, обеспечивающими требуемую точность определения. При возникновении разногласий в оценке качества изделий определения проводят по [ГОСТ 2642.4](#), [ГОСТ 2642.5](#), [ГОСТ 2642.3](#).

8.2 Кажущуюся плотность определяют по [ГОСТ 24468](#).

Значение кажущейся плотности, определяемое с точностью до 0,01, округляют до 0,1. Значение ниже 0,05 отбрасывают, при 0,05 и выше - прибавляют 0,1.

8.3 Дополнительную линейную усадку или рост при выдержке изделий 2 ч определяют по ГОСТ 5402.

8.4 Предел прочности при сжатии определяют по [ГОСТ 4071.2](#).

При обнаружении трещин на образце, предназначенном для определения предела прочности при сжатии, образец может быть заменен из одной и той же выборки не более двух раз. Если после двукратной замены образец имеет трещину на срезе, повторно проверяют структуру изделий партии в изломе на удвоенном количестве образцов.

8.5 Теплопроводность определяют по [ГОСТ 12170](#).

8.6 Плотность определяют по [ГОСТ 2211](#).

8.7 Проверку размеров производят штангенциркулем по [ГОСТ 166](#) с ценой деления 0,1 мм или металлической линейкой по [ГОСТ 427](#) с ценой деления 1 мм. Размеры изделий (длину, ширину, толщину) измеряют посередине каждой грани.

8.8 Кривизну изделий определяют на поверочной плите по ГОСТ 10905 или аттестованной металлической плите, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 10905, при помощи щупа-шаблона шириной 10 мм и толщиной, превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны.

Щуп не должен входить в зазор между плитой и изделием.

8.9 Глубину отбитости углов и ребер определяют по [ГОСТ 15136](#).

8.10 Ширину трещин определяют при помощи измерительной лупы по ГОСТ 25706 или микроскопа инструментального по ГОСТ 8074. Лупу располагают таким образом, чтобы ее шкала была перпендикулярна к трещине. Между шкалой и поверхностью изделий помещают полоску белой бумаги, которую располагают вдоль шкалы вплотную к ее делению. Ширину трещины определяют в месте максимальной величины.

Длину трещины измеряют металлической линейкой с ценой деления 1 мм.

8.11 Диаметр выплавок, пустот и посторонних включений определяют металлической линейкой с ценой деления 1 мм в месте их максимальной величины. Диаметр выплавок измеряют по диаметру впадины, образуемой выплавкой.

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение изделий производят по [ГОСТ 24717](#) со следующими дополнениями.

9.1.1 На изделия марок ШЛ-0,9, ШТЛ-0,6, ШЛ-0,4, ШЛ1-0,4, МКРЛ-0,8, КЛ-1,3 и КЛ-1,1, изготавливаемые пенометодом и литьем, при обертывании их в бумагу или погрузке в ящики, контейнеры, пакеты и на поддоны маркировку наносят не на изделия, а на упаковку или тару.

9.1.2 Изделия всех марок упаковывают в пакеты по [ГОСТ 24717](#) или ящики по [ГОСТ 2991](#) и по [ГОСТ 10198](#) типов 1-1, 1-2. Изделия марок ШТЛ-0,6, ШЛ-0,4, ШЛ1-0,4, МКРЛ-0,8 упаковывают дополнительно в оберточную бумагу по [ГОСТ 8273](#). Допускается упаковывать изделия в пакеты с обязательной защитой наружных углов и ребер плотной бумагой или картоном по [ГОСТ 9347](#). Габаритные размеры пакета - по [ГОСТ 24597](#). При транспортировании изделий в ящиках изделия пересыпают древесной стружкой по ГОСТ 5244. Решетчатые ящики выстилают изнутри оберточной плотной бумагой или картоном. Горизонтальные ряды перестилают бумагой.

9.2 Упаковку, транспортирование и хранение изделий допускается осуществлять по соглашению сторон при условии гарантии сохранения эксплуатационных качеств продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Перевод 1 т массы изделий в объемные единицы

Таблица А.1

Плотность кажущаяся, т/м, (г/см ³)	Объем, м ³	Плотность кажущаяся, т/м (г/см ³)	Объем, м ³
1,3	0,77	0,6	1,67
1,2	0,83	0,5	2,00
1,1	0,91	0,4	2,50
1,0	1,00	0,3	3,33
0,9	1,11	0,2	5,00
0,8	1,25	0,1	10,00
0,7	1,43		

Примечание - Объемные единицы переводятся в единицы массы умножением объемных единиц на кажущуюся плотность изделий, указанную в сопроводительном документе.

Ключевые слова: огнеупорные, высокоогнеупорные, легковесные, теплоизоляционные изделия